

LUKOIL BIOLUBE H 32

Erősen tapadó, környezetkímélő és biológiailag gyorsan lebontható töbcélú olaj keringési rendszerekhez és veszteséges kenéshez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Biológiai lebonthatóság 21 nap után az ON C 1158 szerint: >90%

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL BIOLUBE H 32** vízzel nem keverhető és biológiailag gyorsan lebontható. A környezetbe történő véletlen kijutás esetén az ásványolaj termékekhez viszonyítva lényegesen kisebb terhelést okoz. A különösen csekély viszkozitás-hőmérséklet függésének köszönhetően még nagy hőmérséklet ingadozások esetén is optimális üzembiztonságot nyújt egész éves szabadban történő alkalmazásnál. A nagy viszkozitás index alapján a **LUKOIL BIOLUBE H 32** olyan kenőanyag igényeknek is megfelel, ahol ISO-VG 22, 32 és 46 a követelmény. A poláros tulajdonságok nagy kenőképességet, jó kopás és korrózió elleni védelmet nyújtanak. A **LUKOIL BIOLUBE H 32** semlegesen viselkedik a tömítésekkel és festésekkel szemben. Ásványolaj bázisú kenőolajokkal összeférhető, de környezetkímélő előnyeit csak keverés nélkül tudja biztosítani.

ALKALMAZÁS

Sikló- és görgőscsapágak kenésére és csaknem minden veszteséges kenési helyre, mint szállító berendezések, nyitott fogaskerék- és lánchajtások, váltók, mező-, erdőgazdasági- és építőipari gépek környezetvédelmileg érzékeny területeken.

Figyelem: Bár rendeltetés szerű használatnál biológiailag gyorsan lebontható, a használt **LUKOIL BIOLUBE H 32**-öt (pl. maradék mennyiségek), mint minden más olajat, szakszerűen kell ártalmatlanítani. Ugyanez vonatkozik az olajbalesetekre is!

Biológiai lebonthatóság 21 nap után az ON C 1158 szerint: >90%

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL BIOLUBE H 32
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	920
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>300
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	39
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	9,2
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-9

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com