

LUKOIL SIGNUM L 2-150

Lítium zsír széleskörű felhasználásra

Jóváhagyások

Megfelel az alábbi követelményeknek

- DIN 51502
- DIN 51825 – K 2 N-30
- ISO 6743-9 L-XCDEA2

Termékleírás

A LUKOIL SIGNUM L 2-150 egy lítium-szappanosított univerzális kenőzsír, amely oxidációs, kopás- és korrózióvédelemmel finomított ásványi bázisolajon alapul. A LUKOIL SIGNUM L 2-150 ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek és a hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még nagymértékű csúszási és ütődési terhelés esetén is. Normál megjelenését és tulajdonságait akkor is képes visszanyerni, ha átmenetileg túllépi a cseppenéspontját.

A LUKOIL SIGNUM L 2-150 univerzálisan használható járművek, munkagépek és gyártóberendezések görgős- és siklócsapágyaiban. A hosszú csővezetéseken keresztüli jó szállíthatóság lehetővé teszi a központi kenőrendszerekben való alkalmazást. Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket. Széles hőmérsékleti tartományban is a kenésponton marad.

Alkalmazás

- Univerzális kenőzsír
- Siklós- és görgőscsapágyak
- Járművek, munkagépek és gyártóberendezések
- Folyamatos működés
- Központosított rendszerek
- Széles hőmérsékleti tartomány
- Forgási sebességek 500 és 6000 rpm között

Előnyök

HATÉKONY KORROZIÓVÉDELEM

Csökkenti a korróziót és az idő előtti kopást

TARTÓS KENŐRÉTEG

Védi a csapágyakat még nagy terhelés és lökésszerű terhelések esetén is

VÍZÁLLÓSÁG

Lehetővé teszi a kültéri használatot

SZIVATTYÚZHATÓSÁG

Könnyű áramlás a központosított rendszerekben

KENÉS TÖBB TERÜLETEN

Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket

A termék neve sorrendben: LUKOIL SIGNUM L 2-150, 589508 kenőzsír

Jellemző tesztadatok

A tipikus adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációknak, azokat a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatják. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja.

Jellemző	Vizsgálati módszer	Egység	Érték
Jelölés a DIN 51825 szerint	DIN 51825		K 2 N-30
Jelölés az ISO 6743-9 szerint	ISO 6743-9		L-XCDEA2
Sűrítőanyag			Lítium
Szín			Borostyán
Hőmérsékleti tartomány		°C	-30 és +130 között
NLGI konzisztencia-besorolás	DIN 51818		2
Penetráció törés után (vegyes, 60 kettős löket)	ISO 2137	mm/10	265-295
Az alapolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562	mm²/s	150
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	195
Terhelés (négygolyós teszt) 25°C-on	ASTM D2596	N	<2000
Kopáskontúr (négygolyós teszt)	ASTM D2266	mm	0,77
Réz korrózió	ASTM D4048		1b

2021. 12. 01.* 1/1 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Bécs, Ausztria
www.lukoil-lubricants.eu

Tel.: +43(1)205 222-8800
Az alábbi tagja:

