

LUKOIL SIGNUM LP 00-40

Termékszám: 589509



Lítium-EP folyékony zsír központi kenőrendszerekhez

Jóváhagyások/Megfelel az alábbi követelményeknek

- DIN 51502
- DIN 51826 (GP 00/000 K-30)
- DTFR 33B100 (MB 264.0)
- ISO 6743-9 (L-XCDEB 00)
- MAN 283 Li-P 00/000
- MB 264.0

Termékleírás

A LUKOIL SIGNUM LP 00-40 egy lítiumszappanos EP folyékony zsír ásványi bázisolajjal, nagy nyomásfelveto képességgel, rendkívül jó hidegfolyási viselkedéssel és magas vízállósággal. Mechanikai és termikus szempontból rendkívül rugalmas, és nagy csúszási és ütődéses terhelés esetén is megbízható védelmet biztosít az alkatrészek kopása ellen. A magas oxidációs ellenállás meghosszabbítja a kenőanyag élettartamát, ezáltal csökkenti a karbantartási és beszerzési költségeket. A termék emellett rendkívüli stabilitással és nyírásállósággal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az állaga még a legkeményebb körülmények között is szinte változatlan marad. Hosszabb utánpótlási időközöket tesz lehetővé. A bázisolaj alacsony viszkozitása miatt nagy sebességnél is használható kenőanyagként.

A LUKOIL SIGNUM LP 00-40 kiválóan alkalmas központi kenőrendszerekhez, különösen haszongépjárművekben és építőipari gépekben, futóműzsírként, nem olajmentesen burkolt sebességváltókhoz és hajtóműves motorokhoz, csúszófelületekhez és vezetésekhez. A kiváló korrózióvédelem garantálja az alkatrészek megbízható védelmét az útszóró sóval és az ezzel járó rozsdásodási kockázattal szemben. Ezt a folyékony kenőzsírt magas szintű kopásvédelem jellemzi, és a gyártó utasításai szerint alkalmas a haszongépjárművek központi kenőrendszereihez.

Alkalmazás

- Járművek
- Építőipari és mezőgazdasági berendezések
- Ipari üzemek
- Központi kenőrendszerek, különösen haszongépjárművek és építőipari gépek számára
- Alvázzsír
- Nem olajmentesen burkolt hajtóművek és hajtóműves motorok
- Csúszófelületek és vezetékpályák

Előnyök

FOKOZOTT ROBUSZTUSSÁG

Megbízhatóan kenődik még extrém nyomás alatt is

HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM

Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból eredő kopást

VÍZÁLLÓSÁG

Lehetővé teszi a kültéri gépeken és járműveken való alkalmazást

SZIVATTYÚZHATÓ

A hosszú csővezetékek jól szivattyúzhatók

MAGASNYOMÁSÚ KAPACITÁS

Megvédi az alkatrészeket még nagy csúszási és ütődéses terhelés esetén is.

HIDEGFOLYÁSI VISELKEDÉS

Optimalizált hidegindítási tulajdonságok

Jellemző vizsgálati adatok

Tulajdonság	Vizsgálati módszerek	Mértékegység	Érték
Jelölés	DIN 51826		GP 00/000 K-30
Jelölés	ISO 6743-9		L-XCCEB00/000
Sűrítőszer			Lítium
Szín			Barna
Üzemi hőmérsékleti tartomány		°C	-30 és +130 között
NLGI konzisztenciaosztály	DIN 51818		00/000
Kúppenetráció (vegyes, 60 dupla törés)	ISO 2137	mm/10	400-460
A bázisolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562	mm²/s	40
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	201
Hegesztési terhelés (4 golyós teszt) 25°C-on	ASTM D2596	N	>2200
Kopáskontúr (4 golyós teszt)	ASTM D2266	mm	0,61

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációknak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 60 hónap, a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET

A LUKOIL termékek tárolására, szállítására és kezelésére vonatkozó információk, valamint az ártalmatlanításra vonatkozó utasítások a biztonsági adatlapon találhatók: www.LukDocs.com