

LUKOIL SIGNUM LP 1-150

Lítium-EP zsír univerzális alkalmazásokhoz

Jóváhagyások

Megfelel az alábbi követelményeknek

- DIN 51502
- DIN 51825 – KP 1 N-30
- ISO 6743-9 L-XCDEB1

Termékleírás

A LUKOIL SIGNUM LP 1-150 egy lítium-szappanosított univerzális kenőzsír, amely oxidációs, kopás- és korrózióvédelemmel finomított, EP adalékokkal dúsított ásványi bázisolajon alapul. A LUKOIL SIGNUM LP 1-150 ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek és a hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még nagymértékű csúszási és ütődési terhelés esetén is. Normál megjelenését és tulajdonságait akkor is képes visszanyerni, ha átmenetileg túllépi a cseppenéspontját.

A LUKOIL SIGNUM LP 1-150 univerzálisan használható járművek, munkagépek és gyártóberendezések görgős- és siklócsapágyaiban. A hosszú csővezetéseken keresztüli jó szállíthatóság lehetővé teszi a központi kenőrendszerekben való alkalmazást. Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket. Széles hőmérsékleti tartományban is a kenésponton marad.

Alkalmazás

- Univerzális kenőzsír
- Siklós- és görgőcsapágyak
- Járművek, munkagépek és gyártóberendezések
- Folyamatos működés
- Magas nyomástartomány
- Széles hőmérsékleti tartomány
- Forgási sebességek 500 és 6000 rpm között

Előnyök

NAGY TERHELÉSEK MELLETT

Megbízható kenés különösen nagy nyomás alatt is

HATÉKONY KORROZIÓVÉDELME

Csökkenti a korróziót és az idő előtti kopást

TARTÓS KENŐRÉTEG

Védi a csapágyakat még nagy terhelés és lökészerű terhelések esetén is

VÍZÁLLÓSÁG

Lehetővé teszi a kültéri használatot

SZIVATTYÚZHATÓSÁG

Könnyű áramlás a központosított rendszerekben

KENÉS TÖBB TERÜLETEN

Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket

A termék neve sorrendben: LUKOIL SIGNUM LP 1-150, 589511 kenőzsír

Jellemző tesztadatok

A tipikus adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációknak, azokat a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatják. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja.

Jellemző	Vizsgálati módszer	Egység	Érték
Jelölés a DIN 51825 szerint	DIN 51825		KP 1 N-30
Jelölés az ISO 6743-9 szerint	ISO 6743-9		L-XCDEB1
Sűrítőanyag			Lítium
Szín			Borostyán
Hőmérsékleti tartomány		°C	-30 és +130 között
NLGI konzisztencia-besorolás	DIN 51818		1
Penetráció törés után (vegyes, 60 kettős löket)	ISO 2137	mm/10	310-340
Az alapolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562	mm²/s	150
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	204
Terhelés (négygolyós teszt) 25°C-on	ASTM D2596	N	3000
Kopáskontúr (négygolyós teszt)	ASTM D2266	mm	0,50
Réz korrózió	ASTM D4048		1a

2021. 12. 01.* 1/1 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Bécs, Ausztria
www.lukoil-lubricants.eu

Tel.: +43(1)205 222-8800
Az alábbi tagja:

